



Preise

ArtikelNr	Gebinde	Beschreibung	Preis	Grundpreis
3442	500 ml	mit Schraubverschluss	46,95 EUR	93,90 EUR / 1 Liter
3443	1 Liter	mit Sprühkopf	84,95 EUR	84,95 EUR / 1 Liter

Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Die WAYTONA® Holzversiegelung antimikrobiell ist eine wässrige, luftdurchlässige und diffusionsoffene Veredelung für alle saugfähigen Holzuntergründe im Außen- und Innenbereich.

Speziell auf Holz abgestimmte Nanopartikel und Polymere verleihen dem Untergrund nach dem Auftragen und dem Austrocknen eine ultradünne und optisch nicht wahrnehmbare antimikrobielle Schutzschicht, Griffigkeit und Aussehen bleiben hierbei unbeeinträchtigt. Die wasser-, öl- und schmutzabweisende Eigenschaft der Nano-Beschichtung verringert erheblich die Einwirkung von Flüssigkeiten und Verschmutzungen und vermindert aufgrund der antimikrobiellen Anteile die rasche Neubildung von Moosen und Algen.

Einsatzbereiche

Holzverkleidungen und -böden auf Booten.
Verkleidungen und Sitz- und Liegebänke in Saunen.
Fußmatten aus Holz in Nassbereichen.
u.v.m.

Zusammenfassung

Hochwirksame luftdurchlässige Versiegelung für saugfähige Holzuntergründe.
Antimikrobielle Wirkung.
Wassereinwirkung und Verschmutzungen werden reduziert.
Easy-To-Clean-Effekt: Schnelle, leichte und unproblematische Reinigung, da Verschmutzungen und Ablagerungen nicht mehr so stark anhaften können.
Umweltschonend, da Reinigung nur mit Wasser möglich ist.
Kostensparnis durch den Wegfall von teuren Spezialreinigern.
Materialschonend, da durch verminderten Wassereintritt das Material weniger geschädigt werden kann.

Anwendung

Allgemeine Hinweise:
Vor Gebrauch gut schütteln. Oberflächen bzw. Materialien vor der Versiegelung gründlich mit einem tensidfreien Reinigungsmittel reinigen.
Bei der Reinigung und Versiegelung immer Handschuhe tragen. Damit werden zum einen die Hände vor einem Austrocknen geschützt und Ablagerungen wie z.B. Fingerabdrücke vermieden, welche eine perfekte Versiegelung beeinträchtigen. Die ideale Verarbeitungstemperatur beträgt +5°C bis +30°C. Bei Temperaturen über +20°C trocknet das Material schneller an. In diesem Fall kleinere Flächenabschnitte bearbeiten. Keinesfalls unter +5°C anwenden und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Verträglichkeit sollte immer an einer unauffälligen Stelle oder einer Musterfläche überprüft werden.
Vorbereitung:
Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und sauber sein. Wir empfehlen zur Vorreinigung WAYTONA® Spezialreiniger tensidfrei.
Durchführung:

WAYTONA® Holzversiegelung antimikrobiell kann mittels Pinsel, Rolle oder durch Sprühen bis zur Sättigung aufgetragen werden. Dabei sollten mindestens 100ml je qm in einem Arbeitsgang aufgetragen werden. Das Auftragen sollte von unten nach oben ausgeführt werden, um Schlierenbildung durch ablaufende Flüssigkeit zu verhindern. Der Untergrund ist gesättigt, wenn ein dünner Flüssigkeitsfilm an der Oberfläche sichtbar verbleibt.

Reinigung der beschichteten Flächen:

Da Verschmutzungen aufgrund der Versiegelung nicht fest auf der Oberfläche haften, sind keine aggressiven Reiniger oder scheuernde Schwämme o.ä. erforderlich. Oberfläche bei Verschmutzungen einfach mit einem feuchten Tuch oder Schwamm reinigen. Die Beschichtung erfordert weiterhin die regelmäßige, jedoch nun erheblich einfachere Reinigung der Oberfläche.

Nachbehandlung/Auffrischung:

Sollte sich trotz Reinigung der Oberfläche der Abperleffekt nicht wieder einstellen, kann zum Auffrischen wie bei der Erstbehandlung verfahren werden.

Sicherheitshinweise

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen!

Nicht einatmen, trinken oder verschlucken.

Sonstiges

Auftragsmenge: 100 bis 120 ml pro qm (je nach Untergrund)

Aushärtung/ Trocknung: Bei +5°C bis 30°C und normaler Luftfeuchtigkeit Trocknung nach ca. 4-6 Stunden. Vollständige Aushärtung nach 24 Stunden.

Lagertemperatur: Bei +5°C bis +30°C. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen.

Haltbarkeit: Im verschlossenen Originalgebinde: siehe Etikett.
